

دراسة خواص الطين من الناحية الكيميائية لاستخدامه في صناعة الاسمنت بمنطقة فم ملغة -
بترهونة

عبدالواحد علي مخلوف¹ عمار علي الرحيمي²

قسم علوم الأرض- كلية العلوم- جامعة الزيتونة¹

باحث بمركز المشروعات الهندسية²

abd300066@yahoo.com

تاريخ الاستلام 2024/08/24

المستخلص

يهتم هذا البحث بدراسة الخواص الكيميائية والمعدنية للطين في منطقة فم ملغة غرب مدينة ترهونة، وإمكانية استخدامه كمادة خام أولية لصناعة الاسمنت. فمن خلال الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة وبالاستعانة بالخريطة الجيولوجية (لوحة طرابلس، مقياس الرسم 1:25000) تم إجراء مسح جيولوجي لهذه المنطقة لما لها من أهمية اقتصادية في بعض الصناعات الإنشائية ، فقد تم اختيار منطقة فم ملغة غرب مدينة ترهونة لوجود خام الطين بها، لغرض دراسته وتحديد مدى صلاحيته في صناعة الاسمنت ، حيث أن هذه الطبقة تعتبر مصدر مهم من الناحية الاقتصادية والتي تعتبر مهمة في صناعة الاسمنت للمنطقة الغربية بليبيا. استندت منهجية هذه الدراسة على أسلوب عملي اعتمدت على التجارب المعملية الكيميائية ، حيث أجريت التحاليل الكيميائية لـ (8) عينات / نماذج من المواد الطينية للجزء العلوي من تكوين ابوشيبة ، حيث أوضحت النتائج ارتفاع محتواها من (SiO₂) في جميع عينات الطين أما بقية الاكاسيد الأخرى (Al₂O₃, MgO, CaO, Fe₂O₃) فكان نسبيا منخفضة. وبمقارنة النتائج بالموصفات القياسية لصناعة الاسمنت أوضحت النتائج أن التركيب الكيميائي للمواد الطينية وبالذات في موقع الدراسة يعتبر مناسب وجيد استخدامه لصناعة الاسمنت. حيث لاحظنا اقتراب معظم نسب الاكاسيد لصناعة الخام مع المديات المسموح بها في صناعة الاسمنت عالميا.

الكلمات المفتاحية: الخواص الكيميائية، الطين، الاسمنت.

المقدمة :

يعد البناء حاجة أساسية التي تفي بالاحتياجات الضرورية للإنسان حيث أنه يساهم في دعم البنية التنموية والتطوير في مختلف مشاريع العمران كأبنية المصانع والمدارس والسدود والخزانات على هيئة خرسانة والطرق والجسور والذي يعتبر الاسمنت من المواد الإنشائية اللازمة لهذه المشاريع والذي يتطلب الاهتمام بإنتاج الاسمنت بمواصفات عالية الدقة والجودة بتوفير مواد أولية وظروف إنتاج جيدة. حيث التركيب الكيميائي للاسمنت يعتمد بالدرجة الأساسية على التركيب الكيميائي للمواد الأولية ومدى ملائمتها لصناعة الاسمنت وتعد الأطنان من أهم المواد الأساسية للاسمنت، وهي عبارة عن سيليكات الألمونيوم المائية وتحتوي على بعض الشوائب مثل أكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم وأكسيد المغنيسيوم والفلويات وبعض المواد العضوية ومواد أخرى (Tucker,1985) التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لما تحتوي من تأثير على نوعية وجودة الاسمنت. ومن أهم المجالات الصناعية التي اعتمدت على الأطنان كمادة أساسية في تكوينها هي صناعة الاسمنت الذي يستخدم على نطاق واسع في مختلف جوانب بناء، وقد تميزت هذه المادة بمواصفات إنشائية جيدة، فهي مادة عالية المقاومة للضغط وخفيفة الوزن، جيدة العزل للحرارة والرطوبة وذات تكلفة اقتصادية منخفضة، بالإضافة إلى مدى صلاحية المواد الداخلة في صناعة الاسمنت على نوعية الطين الموجود في هذه المواد وعلى خواصه الطبيعية والكيميائية.

وللحصول على جودة عالية من مادة الاسمنت فمن الضروري القيام بإجراء دوري للتحاليل الكيميائية للمواد الأولية لتحديد تركيبها الكيميائي المناسب لنسب الخلط المزيج الخام، ولتحديد نوع المعادن المكونة للخام من مواد دخيلة، لان البعض منها يكون غير مرغوب بها كالكلورايت والدولومايت وغيرها التي تشكل مصدرا مهما لأكسيد المغنيسيوم الذي يكون غير مرغوب فيه في حالة وجوده بنسبة عالية في الخلطة الخام ولتصحيح ذلك يتم إضافة مواد طينية للحصول على خلطة ممتازة لصناعة الاسمنت.


الهدف من الدراسة :

1. دراسة التركيب الكيميائي والمعدني للمواد الأولية للطين في منطقة الدراسة وإجراء التحاليل على هذا النوع من الطين.
2. معرفة مدى ملائمة الطين لصناعة الاسمنت وذلك بمقارنتها مع الحدود العالمية ولمعرفة مدى صلاحيته في صناعة الاسمنت

دراسة خواص الطين من الناحية الكيميائية لاستخدامه في صناعة الاسمنت بمنطقة ..(231-237)

موقع الدراسة :

تقع منطقة الدراسة شمال غرب ليبيا عند مقدمة جبل نفوسة والمتمثلة في منطقة فم ملغة بحوالي 25 كيلومتر غرب مدينة ترهونة وجنوب شرق مدينة طرابلس بحوالي 83 كم كما موضح في شكل (1). في حين تقع منطقة الدراسة بين دائرة عرض "10' 27° 32" شمالاً وخط طول "00' 23° 13" شرقاً. حيث يقع مصدر المواد الطينية والتي تمثل أطيافاً لترسبات الجزء العلوي ضمن تكوين ابوشيبية. تغطي المنطقة من خلال الزيارة الميدانية الجيولوجية حيث تضمنت في الجزء السفلي تكوين ابوشيبية عمره الجيولوجي (ترياسي العلوي , Carnian) ثم يعلوه تكوين عين طبي عمره الجيولوجي (الكريتاسي العلوي Cenomanian), (Christie 1955) كما موضح في المقطع الطبقي شكل (2).



شكل (1) الخريطة الجيولوجية موضح عليها موقع الدراسة لمنطقة (لوحة طرابلس, مقياس الرسم 1:25000) جيولوجية منطقة الدراسة: تنتمي منطقة الدراسة إلى مرتفع جبل نفوسة شمال غرب ليبيا (Hallett,2002) ومن المعروف أن صخور هذه المنطقة تنتمي إلى صخور حقبة الحياة الوسطى وتتكشف في هذه المنطقة تكويني أبوشيبية وسيدي الصيد.

تكوين أبو شيبية: أطلقت هذه التسمية بواسطة (Christie 1955) على الأحجار الرملية التي تعلوا تكوين العزيفية ويتكون من الحجر الرملي رمادي إلي وردي اللون رديء إلى جيد الفرز ويتراوح حجمه من الرمل الناعم جداً إلى الرمل الخشن وحتى الحصى الناعم, مع بعض التداخلات من بعض الطبقات الرقيقة من الطين تزداد بجزئه العلوي, كما لوحظ ظهوره كمقطع نموذجي عند سفح الجبل بالمنطقة الدراسة ويبلغ سمك التكوين حوالي من 7 إلي 8 متر بالجزء العلوي يظهر التكوين تنعم الحبيبات إلي

دراسة خواص الطين من الناحية الكيميائية لاستخدامه في صناعة الاسمنت بمنطقة ..(231-237)

الأعلى ويظهر الطين في جزئه الأعلى والتي تعتبر بيئة ترسيبه نهري قاري ويرجع عمر التكوين إلى عصر (الترياسي العلوي, Carnian).

سحنة الطين : تظهر هذه السحنة مباشرة في الجزء العلوي من تكوين أبو شيبه بسمك يتراوح تقريبا 6 أمتار ويمكن تمييزها بوضوح في التكوين بلونها الأحمر, حيث تختلف ألوان أصناف الطين اعتمادا على محتوى أكسيد الحديد (Folk,1980). فالطين في منطقة الدراسة رمادي اللون إلي بني. الطين من هذه النوعية يكون شبه متماسك، خفيف وفتاتي والحببيات دقيقة و جاف، كما موضح بالشكل رقم (2). ومن ناحية أخرى يبدو أن هذه السحنة متأثرة بعمليات التجوية والتعرية وامتداد هذه الطبقة كبير يصل حوالي 3 كيلومترات أو أكثر من الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي ويعلو الطين المتواجد على جانب الجبل طبقات من الحجر الجيري تنتمي لتكوين عين طبي.

تكوين سيدي الصيد: يتكون من عضوين: صخور هذا التكوين قسمت بواسطة (Christie 1955) إلى أحجار عين طبي الجيرية ومارل يفرن. العضو السفلي عين طبي يتكون أساسا من طبقات متعاقبة سميكة صلبة من الحجر الجيري الدولوميتي والدولومايت ويبلغ سمك التكوين حوالي 100 متر ، أما العضو العلوي يفرن مارل يتكون أساسا من الحجر الجيري الطيني المارلي مع تداخلات بسيطة من الجبس. ويرجع عمر التكوين إلى عصر (الكريتاسي العلوي السينوماني Cenomanian).

ERA	System	Stage	Formation	Thickness	Lithology	Description
MESOZOIC	Upper Cretaceous	Cenomanian	Sidi As Sid (Ain Tobi M.)	200 M		حجر جيري منطبق ابيض الى اصفر اللون
						حجر جيري صلب ذو لون ابيض مصفر
	Lower Jurassic	Hettangian	Abu Shaybah	7 M		كونجولوميرات خشن الحبيبات مواد طينية ذات لون احمر ناعمة الحبيبات
Upper Triassic	Rhoetian	حجر رملي محمر الى بني اللون خشن الى متوسط الحبيبات مع تداخلات رقائق من الطين				
						مع تداخلات رقائق من الطين حجر رملي بني الى محمر ناعم الحبيبات ذو فرز ردي


شكل (2) : العمود الطبقي لمنطقة الدراسة

دراسة خواص الطين من الناحية الكيميائية لاستخدامه في صناعة الاسمنت بمنطقة ..(231-237)

طرق العمل :

الدراسات الحقلية (النمذجة)

من خلال الدراسة الحقلية تم التعرف على طبقة الطين وتم أخذ عدد (8) نماذج عينات من المواد الطينية من موقع الدراسة الذي يعتبر المقطع النموذجي على امتداد خط واحد من الجزء العلوي لتكوين ابوشيبة بواقع عدد (2) عينتان لكل موقع ، وتم إرسال العينات إلى المعمل في مصنع سوق الخميس إمسيحل للأسمنت ومواد البناء لتجهيزها وإجراء الاختبارات المعملية الكيميائية عليها.



شكل (3): التكتشفات الصخرية لبعض العينات المأخوذة للمواد الطينية في منطقة الدراسة

دراسة خواص الطين من الناحية الكيميائية لاستخدامه في صناعة الاسمنت بمنطقة ..(231-237)

الدراسات المعملية :- التحليل الكيميائي:

تم إجراء الاختبارات والتحليل الكيميائي لكل من النماذج المجهزة للمواد الطينية لهذه الدراسة في مختبر معمل مصنع سوق الخميس إمسيل للأسمنت والتي تعد الأساس الذي منه ينطلق عمل التقييم للمواد الصناعية، ولنوعية الاختبارات والتحليل أهمية بالغة في معرفة خصائص المادة المراد تقييمها للوصول إلى النتائج السليمة في تقدير صلاحية المواد الخام من عدمها، الجدول (1) يوضح الاختبارات التي تم إجراءها.

جدول: (1) التحليل الكيميائي لنماذج المواد الطينية .

Al ₂ O ₃	MgO	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	الفاقد IDSSE	Oxides Sample No.
12.12	1.61	2.24	70.4	4.2	8.86	A1
11.32	1.00	1.4	78	3.2	5.76	A2
4.4	1.2	13.45	65.4	1.7	13.35	B1
14.2	1.6	3.36	59.34	7	10.7	B2
2.95	2.8	9.53	71	1.3	11.8	B3
8.1	14.5	21.03	14.04	4.1	35.8	C1
11.6	3.41	4.48	62.6	3.9	12.52	C2
19.7	2.01	5.6	54.8	0.2	13.8	C3

النتائج والمناقشة:

يظهر بالجدول (1) بعد إجراء التجارب التحليل الكيميائي على عينات نماذج الأطين لموقع الدراسة ، توصلت النتائج الموضحة في الجداول (1) فيظهر التحليل الكيميائي للمواد الأولية للطين، حيث أظهرت النتائج وجود نسب عالية من الأكاسيد المختلفة في نماذج المواد الطينية جمعيا ، لوحظ نسبة السليكا المكون الأساسي لهذه النماذج (78%)، بينما تتخفف نسبة الالومينا والأقل من ذلك أكسيد الحديد فيها، حيث تصل معدلاتها إلي (11.32% ، 3.2%) على التوالي. كذلك لوحظ انخفاض في محتوى اوكسيد المغنيسيوم والكالسيوم اللذان يصل معدلها إلي (1.00% ، 1.4%) على التوالي. تبين من

دراسة خواص الطين من الناحية الكيميائية لاستخدامه في صناعة الاسمنت بمنطقة ..(231-237)

خلال نتائج الاختبارات المعملية للتحليل الكيميائي للطين بمنطقة الدراسة التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة أن هذه النتائج تعتبر جيدة لصناعة الاسمنت , وتعتبر جيدة مقارنة بمواصفات العالمية لصناعة الاسمنت.

الخلاصة :

نظرا للحاجة الماسة لمواد البناء فقد أجريت العديد من الدراسات على الطين الداخل في صناعة الاسمنت وفي هذه الدراسة تم اختبار الطين بمنطقة فم ملغة غرب مدينة ترهونة وذلك لتحديد مدى صلاحيتها لهذه الصناعة. فقد أظهرت من خلال نتائج التحليل الكيميائي للطين فكان محتواه من (SiO_2 , Al_2O_3) فيها ضمن الحد المقبول, ويلاحظ باقي محتوى الاكاسيد (MgO , CaO , Fe_2O_3) حيث تتوافق هذه النسب مع ارتفاع النسبة المئوية للاكاسيد المكونة لخليط الخام الطين الداخل في صناعة الاسمنت. ويمثل (SiO_2) المكون الرئيسي للطين التي تكون نسبتها (25%). من النتائج تبين أن المواد الطينية بالمنطقة الدراسة كانت الأفضل وجيدة الاستخدام بالمواصفة القياسية الليبية لصناعة الاسمنت.

المراجع

- 1- **Christie, A.M.** (1955). of the Gharian Map area, and of the wells drilled by LATAS in Tripolitania between March 1953 and March 1954 LIBYA 23. United Nations. Bull. No.5, of Industry.
- 2- **HINNAWY, EL. M. & CHESHITEV, G.** (1975). Geological map of Libya, 1: 250,000. Sheet Tarabulus (NI 33-13). Explanatory Booklet, 66 p., 17 fig.,16 photo. *Industrial Research Center, Tripoli.*
- 3- **Tucker, M.E.,** (1980). Sedimentary petrology: An introduction to the origin of sedimentary rocks , 260pp.
- 4- **Folk, R. L.** (1974a). Petrology of Sedimentary Rocks, Hemphill, Austin. Texas 159pp
- 5- **Christie, A. M.** (1955). Geology of the Garian Area, Libya. *U.N. Report No. TAA (Lib) 2*, Reprinted 1966, *Ministry of Industry Bull. No. 5*, pp.64.
- 6- **Hallett, D.** (2002). Petroleum Geology of Libya. Elsevier, Amsterdam, PP. 503